

ADVA® XR 3129

Superfluidificante a elevata efficacia per calcestruzzi preconfezionati con elevato mantenimento della lavorabilità, per climi estivi.

Descrizione

ADVA® XR 3129 è un superfluidificante a base di polimeri carbossilati modificati di nuova generazione, conferisce agli impasti cementizi caratteristiche di elevatissima fluidità, senza causare segregazione, e consente la produzione di calcestruzzi a basso rapporto A/C, autocompattanti (SCC), ad elevato mantenimento della lavorabilità in impianti di calcestruzzo preconfezionato.

ADVA XR 3129 è particolarmente indicato per miscele contenenti aggregati particolarmente difficili ad elevato adsorbimento di superfluidificante.

ADVA XR 3129 è prodotto in condizioni strettamente controllate per offrire il massimo delle garanzie di costanza di qualità ed è conforme alle seguenti norme:

EN 934 – 2

ASTM C 494 - A, F .

Modo d'impiego

ADVA XR 3129 è fornito pronto all'uso.

Nella produzione di calcestruzzi superfluidi si consiglia di procedere come segue:

- 1) aggiungere ADVA XR 3129 all'impasto già umido (contenente ca. ¾ dell'acqua d'impasto);
- 2) protrarre la miscelazione per alcuni minuti alla più alta velocità di rotazione della betoniera;
- 3) aggiungere acqua sino al raggiungimento della fluidità desiderata.

Vantaggi

- ADVA XR 3129 è un superfluidificante le cui molecole vengono adsorbite dal cemento e dalle sabbie in modo differenziato permettendo una migliore riduzione del rapporto A/C e l'ottimizzazione della miscela.
- Il calcestruzzo prodotto con ADVA XR 3129 mantiene la lavorabilità evitando aggiunte d'acqua in cantiere.
- Il calcestruzzo additivato con ADVA XR 3129 è particolarmente adatto per l'impianto di calcestruzzo preconfezionato che deve fornire un prodotto di elevata qualità e durevole.
- ADVA XR 3129 è adatto sia per il confezionamento di calcestruzzo tradizionale ad alta prestazione che di SCC (previo studio di adeguata miscela)

Caratteristiche Tecniche

Aspetto: liquido limpido marrone chiaro

Peso Specifico: ca. 1,10 ± 0,02 a 20 °C

Inglobamento aria: < 2%

Cloruri: assenti

Conservazione: 12 mesi dalla data di confezionamento

Dosaggio

Il dosaggio di ADVA XR 3129 in calcestruzzi superfluidi è generalmente compreso tra 0,5 e 1,5 % in volume sul cemento (500 - 1500 ml per 100 kg di cemento). In particolare, per la realizzazione di calcestruzzo autocompattante si consiglia un dosaggio non inferiore a 5 litri per metro cubo di calcestruzzo. Come per la maggior parte dei prodotti di questo tipo, i risultati ottenuti con ADVA XR 3129 dipendono dalla quantità di prodotto usato, dal rapporto A/C, e dalla specifica natura del calcestruzzo e dei suoi costituenti. È quindi necessario verificare le prestazioni nelle stesse condizioni di cantiere per ottimizzare dosaggi ed effetti prestazionali sia sul calcestruzzo fresco che indurito (es.: coesione, mantenimento di lavorabilità, tempi di presa, sviluppo delle resistenze, resistenze meccaniche finali, stabilità dimensionale).

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica GCP.

Effetti del Sovradosaggio

In caso di sovradosaggio accidentale, gli effetti secondari saranno proporzionali al grado stesso di sovradosaggio. Un elevato sovradosaggio potrebbe condurre a segregazione, ed eventualmente ad un ritardo dei tempi di presa del calcestruzzo, specialmente in caso di temperature basse o nel caso di utilizzo di

cementi resistenti ai solfati o comunque di miscela.

In ogni situazione in cui sia ipotizzabile un sovradosaggio di additivo è consigliabile un'attenta osservazione del calcestruzzo fresco.

Particolare attenzione deve essere posta alla coesione ed alla consistenza prima di dare corso all'utilizzo del materiale. Particolare attenzione deve essere posta alla coesione ed alla consistenza prima di dare corso all'utilizzo del materiale.

Compatibilità coi Cementi

ADVA XR 3129 è compatibile con tutti i cementi previsti dalla Normativa UNI-ENV 197/1, ed in particolare con i cementi Portland, cementi Portland compositi, cementi pozzolanici e d'altoforno ed i cementi al calcare con esclusione dei soli cementi alluminosi. ADVA XR 3129 risulta inoltre compatibile con calcestruzzi contenenti ceneri e/o fumi di silice.

Compatibilità con altri Additivi

ADVA XR 3129 è compatibile con tutti gli altri additivi GCP per calcestruzzo, ma non deve essere mescolato con essi prima dell'introduzione nell'impasto, in quanto le sue prestazioni potrebbero venire alterate in presenza di altre sostanze chimiche.

Dosatori

GCP mette a disposizione una linea completa di dosatori appositamente sviluppati per un corretto utilizzo di ADVA XR 3129.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura superiore a 0 °C. In caso di gelo, riscaldare il prodotto ad almeno 30 °C e rimescolare.

Tipi di Imballo

ADVA XR 3129 è disponibile in fusti da 205 l, cisternette da 1000 l o sfuso in autocisterna.

Sicurezza

ADVA XR 3129 è formulato con materie prime che non presentano rischi di infiammabilità o di pericolosità per la salute.

Per informazioni più dettagliate consultare la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) dell' ADVA XR 3129 o il Servizio di Assistenza Tecnica GCP.

Trasporto

Non regolamentato.



gcpat.com | Tel. +39.02.93537.563/291 | Fax +39.02.93537.516

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell'utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito o implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l'uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terzi.

ADVA XR 3129 è un marchio commerciale, che può essere registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi, di GCP Applied Technologies, Inc. Tale marchio commerciale si basa sulle informazioni disponibili pubblicate a partire dalla data di pubblicazione, le quali potrebbero non rispecchiare accuratamente l'attuale proprietà o stato del marchio commerciale.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA.
Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho (MI)

GCP0082-0916 ADVA XR 3129-IT

