DARACEM® 140

Superfluidificante per calcestruzzo preconfezionato

Descrizione

DARACEM®140 è un superfluidificante per calcestruzzo. È stato messo a punto per permettere al calcestruzzo di raggiungere elevate prestazioni. Daracem 140 è un prodotto a base di polimeri sintetici solfonatiche, opportunamente modificati e formulati, hanno un'elevatissima azione disperdente che permette di migliorare la qualità del calcestruzzo sia allo stato fresco che allo stato indurito.

Principali Applicazioni

- Tutti i tipi di calcestruzzi confezionati con centrali di betonaggio di cantiere o con centrali di calcestruzzo preconfezionato
- Strutture impermeabili per serbatoi, vasche, piscine e depuratori
- Pilastri, plinti e platee di fondazione
- Strutture verticali, tamponamenti, muri controterra, paratie e diaframmi
- Pavimentazioni civili ed industriali
- Calcestruzzi e calcestruzzi armati convenzionali e speciali.

Vantaggi

Per il calcestruzzo fresco

- Il calcestruzzo confezionato con Daracem 140 è caratterizzato da elevata fluidità e scorrevolezza che consentono una facile messa in opera anche a basso rapporto A/C.
- La facilità ed affidabilità dei getti risultano così notevolmente migliorate.
- Anche a fluidità elevate gli impasti presentano un'ottima coesione ed assenza di segregazione dei componenti.
- Daracem 140 conferisce al calcestruzzo un buon mantenimento della lavorabilità nel tempo. Questo fatto agevola le operazioni di getto anche nel caso di tempi di trasporto e di getto particolarmente lunghi.

Per il calcestruzzo indurito

I calcestruzzi confezionati con Daracem 140 sono caratterizzati da:

- Elevatissime resistenze meccaniche a compressione e flessione
- Elevata durabilità
- Buona finitura estetica dei manufatti
- Basso ritiro igrometrico.

Norme Internazionali

Daracem 140 è formulato per essere conforme alle seguenti norme Internazionali:

EN 934-2
Prospetto T 3.1/3.2
ASTM C 494 tipo A e F

Compatibilità con i Cementi

Daracem 140 è compatibile con tutti i cementi previsti dalla Normativa UNI-EN 197/1, ed in particolare con i cementi Portland, cementi Portland compositi, cementi pozzolanici e d'altoforno ed i cementi al calcare; Daracem 140 risulta inoltre compatibile con calcestruzzi contenenti ceneri e/o fumi di silice.

Compatibilità con altri Additivi

Daracem 140 è compatibile con tutti gli additivi GCP ed in particolare può essere utilizzato in combinazione al Darex AE3 che è un agente aerante. Tale combinazione sarà ideale per eseguire getti di strutture che verranno poi sottoposte a cicli di gelo e disgelo. Si consiglia, in ogni caso, di aggiungere separatamente tutti gli additivi senza mescolarli.

Dosaggio

Il dosaggio ottimale di Daracem 140 è normalmente compreso nell'intervallo 0,8 - 1,5% in peso sul peso del cemento (800 - 1500 g per 100 kg di cemento).

Durabilità

Per progettare e realizzare delle strutture in cemento armato che rispondano in maniera più completa possibile al concetto di durabilità, il calcestruzzo deve essere confezionato nel rispetto di alcune regole ormai definibili come di base:

- Elevata lavorabilità per una più agevole e corretta posa in opera e una più completa compattazione
- Basso rapporto A/C a garanzia di elevata impermeabilità e resistenza meccanica
- Adeguato copriferro
- Adeguato dosaggio e tipo di cemento in relazione anche al proporzionamento granulometrico degli inerti.

Daracem 140 è in grado di soddisfare pienamente le prime due regole che sono essenziali per una buona durabilità delle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso.

Impermeabilità

La permeabilità del calcestruzzo è un fattore estremamente importante per la durabilità della struttura. Il parametro più importante, considerata la sua forte influenza sulla permeabilità, è sicuramente il rapporto A/C del calcestruzzo. Daracem 140 è in grado di consentire una riduzione del rapporto A/C di circa il 30% a seconda dei dosaggi impiegati e del tipo di calcestruzzo.

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto: liquido marrone
Peso Specifico: 1,165 ± 0,02 a 20 ºC.
Cloruri: Assenti
Tempo di stoccaggio: 12 mesi dalla data di fabbricazione nelle confezioni originali chiuse.

Dosatori

GCP mette a disposizione una linea completa di dosatori appositamente sviluppati per un corretto utilizzo di Daracem 140.

Tipi di Imballo

- Sfuso in autocisterna
- Fusti da 230 Kg netti

Precauzioni per lo Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura non inferiore a 0 °C. In caso di gelo riscaldare il prodotto ad almeno 30 °C e rimescolare.

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell'utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito o implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l'uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terzi.

DARACEM 140 è un marchio commerciale, che può essere registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi, di GCP Applied Technologies, Inc.

Tale marchio commerciale si basa sulle informazioni disponibili pubblicate a partire dalla data di pubblicazione, le quali potrebbero non rispecchiare accuratamente l'attuale proprietà o stato del marchio commerciale.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell'ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcpat.fr. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2022-11-24
gcpat.it/solutions/products/daracem-140