

QUANTEC PL-479

Additivo “plastificante” per calcestruzzo a consistenza terra umida

Descrizione

QUANTEC PL-479 è un additivo a basso dosaggio appositamente formulato per la produzione di manufatti vibro-compresi la cui esecuzione richiede un calcestruzzo a slump molto basso o nullo (“terra umida”).

QUANTEC PL-479 conferisce un’ottima plasticità e compattazione nel processo di vibro-compressione, mantenendo la coesione della miscela e la stabilità dimensionale del prodotto appena sformato.

QUANTEC PL-479 combina l’effetto di azione disperdente e potere coesivo: in questo modo si garantisce che il cemento e le parti fini siano uniformemente distribuite nell’impasto, massimizzando l’idratazione del cemento e migliorando le resistenze meccaniche.

QUANTEC PL-479 è a base di materie prime sintetiche e naturali ed è prodotto in condizioni strettamente controllate per offrire il massimo delle garanzie di costanza di qualità.

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto: colore ambrato opaco

Peso Specifico: circa 1,05 a 20 °C

Introduzione aria: minima in impasti asciutti


Cloruri: Assenti

Punto di congelamento: 5 °C

Tempo di stoccaggio: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Vantaggi

- aumento delle resistenze del 15-20%
- riduzione dei tempi del ciclo produttivo e quindi dei tempi di vibrazione
- migliore compattazione
- riduzione dell’assorbimento d’acqua
- riduzione di fessurazioni e screpolature
- migliore faccia-a-vista, con spigoli e bordi più netti
- diminuzione delle rotture e degli scarti
- migliore stabilità dimensionale
- riduzione dei costi produttivi
- riduzione del 5-10% di cemento, a pari resistenza rispetto un calcestruzzo non additivato



Compatibilità coi Cementi

QUANTEC PL-479 è compatibile con tutti i cementi previsti dalla Normativa UNI-ENV 197/1, ed in particolare con i cementi Portland, i cementi Portland compositi, i cementi pozzolanici e d'altoforno ed i cementi al calcare.

QUANTEC PL-479 è inoltre compatibile con calcestruzzi contenenti ceneri e/o fumi di silice.

Compatibilità con altri Additivi

QUANTEC PL-479 è compatibile con tutti gli additivi GCP. Si consiglia, in ogni caso, di aggiungere separatamente tutti gli additivi, senza mescolarli tra loro.

Dosaggio

QUANTEC PL-479 ha un dosaggio ottimale compreso tra lo 0,2% e 0,5% in volume sul cemento (200 ml - 500 ml per 100 kg di cemento); nel caso di utilizzo nell'impasto di ceneri volanti o altri materiali pozzolanici, è necessario aumentare il dosaggio di QUANTEC PL-479 di ulteriori 50 ml - 150 ml per ogni 100 kg di aggiunte.

Modo di impiego

QUANTEC PL-479 è fornito pronto all'uso e deve essere aggiunto nel miscelatore insieme all'acqua d'impasto.

Effetti del Sovradosaggio

In caso di sovradosaggio accidentale, gli effetti secondari saranno proporzionali al grado stesso di sovradosaggio.

Il sovradosaggio in calcestruzzi "asciutti" può portare ad un impasto più plastico, con perdita della linearità degli spigoli dei manufatti ed un ritardo dei tempi di presa del calcestruzzo, specialmente in caso di temperature basse, oltre ad un più basso sviluppo delle resistenze.

Dosatori

GCP mette a disposizione una linea completa di dosatori appositamente studiati per un corretto uso di QUANTEC PL-479.

Sicurezza e impatto sulla salute e sull'ambiente

QUANTEC PL-479 è formulato con materie prime che non presentano rischi di infiammabilità o di pericolosità per la salute.

Per informazioni più dettagliate richiedere la Scheda Dati Tecnica (SDS) di QUANTEC PL-479 o consultare il Servizio di Assistenza Tecnica di GCP.

Tipi di Imballo

- Fusti da 220 kg netti
- Tank da 1000 kg netti
- Sfuso in autocisterna

Precauzioni per lo Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura superiore a 0 °C. In caso di gelo, riscaldare il prodotto ad almeno 30 °C e mescolare.

gcp.it | Servizio clienti in Italia:: +39 02 93537291

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell'utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito o implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l'uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terzi.

QUANTEC PL-479 è un marchio commerciale, che può essere registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi, di GCP Applied Technologies, Inc.

Tale marchio commerciale si basa sulle informazioni disponibili pubblicate a partire dalla data di pubblicazione, le quali potrebbero non rispecchiare accuratamente l'attuale proprietà o stato del marchio commerciale.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell'ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcp.it. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere utilizzate, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2023-06-14

gcp.it/solutions/products/quantec-pl-479